

ICS 65.160  
X 85  
备案号:24033—2008

# YC

## 中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 265—2008

---

### 烟用活性炭

Activated carbon for cigarette

2008-05-27 发布

2008-07-01 实施

---



国家烟草专卖局 发布

## 前 言

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(TC 144)归口。

本标准起草单位:红塔烟草(集团)有限责任公司、上海烟草(集团)公司、中国烟草标准化研究中心、内蒙古赤峰中林中天化学有限公司、牡丹江卷烟材料厂有限责任公司、南通烟滤嘴有限责任公司、云南中烟工业公司、湖南中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业公司、深圳烟草工业有限责任公司、玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂。

本标准主要起草人:缪明明、牟定荣、桂永发、谢焰、韩云辉、陈连芳、黄江华、向能军、李中昌、陆怡峰、倪朝敏、陈永福、孟昭宇、陆泉、刘士军、夏平宇、曹伏军、许宗保、唐荣成、刘金玉、谢涛、陈宝荣。

# 烟用活性炭

## 1 范围

本标准规定了烟用活性炭的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存。  
本标准适用于烟用滤棒使用的活性炭。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 (GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 7702.21—1997 煤质颗粒活性炭试验方法 比表面积测定

GB/T 12496.1—1999 木质活性炭试验方法 表观密度的测定

GB/T 12496.2—1999 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定

GB/T 12496.3—1999 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定

GB/T 12496.4—1999 木质活性炭试验方法 水分含量的测定

GB/T 12496.6—1999 木质活性炭试验方法 强度的测定

GB/T 12496.7—1999 木质活性炭试验方法 pH值的测定

GB/T 12496.22—1999 木质活性炭试验方法 重金属的测定

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**活性炭 activated carbon**

经过活化处理的黑色多孔的固体物质。

### 3.2

**物理法活性炭 activated carbon made by physical activation method**

以炭为原料用水蒸气、二氧化碳、空气(主要是氧)或它们的混合物(烟道气)为活化介质,在高温下(600℃~1 000℃)进行活化制取活性炭的方法叫物理法。物理法生产的活性炭称为物理法活性炭。

### 3.3

**烟用活性炭 activated carbon for cigarette**

作为添加剂施加于卷烟滤棒中物理法制取的活性炭。

### 3.4

**异味 peculiar smell**

烟用活性炭本身固有气味以外的异常气味。

### 3.5

**表观密度 apparent density**

材料的质量与表现体积之比。

3.6

**表观体积 apparent volume**

实体积加闭口孔隙体积,此体积即材料排开水的体积。

4 技术要求

4.1 技术指标

烟用活性炭技术指标应符合表 1 规定。

表 1 烟用活性炭技术指标

名称	单位	指标
强度	%	≥90.0
比表面积	m <sup>2</sup> /g	设计值±90
粒度分布	%	30目~120目≥90.0
		小于140目≤1.0
表观密度	g/mL	设计值±0.05
灰分	%	≤4.5
水分	%	≤7.0
pH	—	设计值±1.0

4.2 烟用活性炭外观要求

4.2.1 烟用活性炭不应有明显的杂物。

4.2.2 烟用活性炭不应有异味。

4.3 重金属含量

应符合 GB/T 12496.22—1999 规定。

4.4 其他

有特殊供货要求的活性炭,按供需双方合同规定。

5 抽样

5.1 以同一类型、同一规格一次交货量为一批。

5.2 检验按 GB/T 2828.1 进行,样本单位为最小包装单位,抽样方案按表 2 规定进行。随机抽取样品,每个样品约 3 kg。

表 2 烟用活性炭逐批检查抽样表

批量/t	正常二次抽样 检查水平 S <sub>3</sub>				不合格的分类		
	样本大小	B类不合格品 AQL=4.0		C类不合格品 AQL=10		B类 不合格	C类 不合格
		Ac	Re	Ac	Re		
0~15	3	0	1	0	2	比表面积、 表观密度	强度、粒度分布、 灰分、水分、pH、 重金属含量
	6	0	1	1	2		
16~30	8	0	2	1	3		
	10	1	2	4	5		
31以上	13	0	3	2	5		
	26	3	4	6	7		

5.3 样品包装袋上应标明以下信息:名称、型号、规格、粒度分布范围、生产厂家、生产日期、取样地点和

取样人等。

## 6 试验方法

- 6.1 强度的测定按 GB/T 12496.6—1999 进行。
- 6.2 比表面积的测定按 GB/T 7702.21—1997 进行。
- 6.3 粒度分布的测定按 GB/T 12496.2—1999 进行。
- 6.4 表观密度的测定按 GB/T 12496.1—1999 进行。
- 6.5 灰分的测定按 GB/T 12496.3—1999 进行。
- 6.6 水分的测定按 GB/T 12496.4—1999 进行。
- 6.7 pH 值的测定按 GB/T 12496.7—1999 进行。
- 6.8 烟用活性炭外观用目测和嗅觉进行检验。
- 6.9 重金属含量的测定按 GB/T 12496.22—1999 进行。

## 7 检验规则

### 7.1 技术指标和重金属含量判定

合格判定按表 2 规定进行,符合表 2 规定的判该批烟用活性炭合格,否则判该批烟用活性炭不合格。

### 7.2 烟用活性炭外观判定

烟用活性炭任何一个样本若有明显杂物,则判定该批烟用活性炭产品不合格。

烟用活性炭任何一个样本若有明显异味,则判定该批烟用活性炭产品不合格。

## 8 包装、标识、运输和贮存

### 8.1 包装

烟用活性炭应采用防潮、无毒、无味的材料密封包装,不应混装和错装。

### 8.2 标识

包装体上应贴有明显的标签,标签上应有企业名称、产品名称、规格、型号、商标、防潮标志、厂址、生产日期、检验合格等可追溯的标记或烟用材料物流单元代码与条码标签。

### 8.3 运输

运输时,应使用干燥、洁净、无异味的运输工具,不应与有异味的物品同时运输。

### 8.4 贮存

应贮存在干燥、洁净、无异味的仓库内,不应与有异味的物品同贮一处。贮存期不宜超过一年。

---

中华人民共和国烟草  
行 业 标 准  
烟 用 活 性 炭  
YC/T 265—2008

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销


\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字  
2008年7月第一版 2008年7月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-18902 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533



YC/T 265—2008